

FICHE TECHNIQUE

PENOSIL Flexible Gunfoam B2 199

Mousse polyuréthane monocomposant flexible. Prêt à l'emploi et applicable au pistolet, pour la pose de fenêtres et de portes, l'étanchéité des joints et des pénétrations, l'isolation thermique et acoustique. Adhère bien à la plupart des matériaux comme le bois, le béton, la pierre, le plâtre, le métal, le PVC et le polystyrène.

- Classe de feu B2 selon la norme DIN 4102-1
- Performance élastique permanente
- Pression de durcissement quasi nulle et la faible post-expansion évitent la déformation des éléments de construction.
- Convient à une utilisation en toute saison, de -5°C à + 30 °C.
- Excellentes propriétés d'étanchéité à l'air et d'isolation thermique

Domaines d'application

- Étanchéité des joints de fenêtres et de portes
- Étanchéité et assemblage des joints mobiles ou sensibles à la pression
- Réduction de l'impact des ponts thermiques
- Isolation thermique et acoustique

Instructions d'application

Conditions d'application

Température de l'air pendant l'utilisation : -5°C à +30°C. Veillez à ce que la température ambiante reste dans cette fourchette jusqu'au durcissement complet de la mousse. Température de l'aérosol pendant l'application : +5 °C à +25 °C, meilleurs résultats à +20 °C. Conservez l'emballage à une température de +15 ... +20 °C pendant au moins 6 heures avant l'utilisation pour obtenir un volume maximal et des propriétés physiques et mécaniques optimales.

Préparation de surfaces

Éliminez la poussière, les particules libres, le gel et les traces d'huile des surfaces. Humidifiez le support sec avec un brouillard d'eau (uniquement à des températures supérieures à zéro) ou avec l'Activateur de Mousse Penosil pour garantir de meilleurs résultats. Protéger les surfaces adjacentes avec du papier de masquage, un film plastique ou tout autre matériau approprié. Si nécessaire, ajouter un écran supplémentaire à l'extérieur pour la protection contre les intempéries (contre la pluie, la neige, le vent.)

Méthode d'application

Secouez vigoureusement l'aérosol au moins 20 fois. Retirer le bouchon. Tenir l'aérosol en position verticale, valve vers le haut. Vissez fermement l'aérosol au pistolet en tenant la poignée du pistolet d'une main et en tournant l'aérosol de l'autre main. Ne dirigez pas le pistolet vers les personnes. Évitez de visser l'aérosol au pistolet avec la valve vers le bas. Ne pas visser le pistolet sur l'aérosol. Ne pas plier ou forcer l'aérosol pendant le vissage. Tenez l'aérosol tête vers le bas lors de l'extrusion de la mousse. Le débit de mousse peut être réglé avec la gâchette du pistolet et la vis de réglage. Remplir les joints jusqu'à environ 70%, car la mousse s'expande. En cas de joints très importants, appliquez la mousse en plusieurs couches et humidifiez légèrement entre chaque couche pour garantir un meilleur résultat. L'excédent de mousse peut être coupé après son durcissement complet.

Nettoyage

Utilisez le Nettoyant Mousse Penosil pour nettoyer les outils et les surfaces de la mousse fraîche et non durcie. Les mains, les vêtements et le pistolet peuvent également être nettoyés avec les lingettes nettoyantes Penosil. Enlever la mousse durcie mécaniquement après l'avoir ramollie avec Penosil Foam Remover.

Données techniques

Propriétés	Valeurs	Unités
Sec au toucher (EN 17333-3)	6...10	min
Temps de coupe (30 mm bead, EN 17333-3)	<30	min
Durcissement complet du joint, 3x5cm (+23 °C)	<8	h
Pression de durcissement (EN 17333-2, surfaces humides)	<0,7	kPa
Post expansion (EN 17333-2)	<60	%
Densité dans le joint, 3x10cm (WGM106)	17...22	kg/m ³
Stabilité dimensionnelle (EN 17333-2, surfaces humides)	<1	%
Résistance à la température du produit durci	-50...+90	°C
Classe de feu de la mousse durcie (DIN 4102-1)	B2	
Résistance à la traction / allongement (EN 17333-4, surfaces humides)	>55 / 20	kPa / %
Force de compression (EN 17333-4, surfaces humides)	>3	kPa
Résistance au cisaillement (EN 17333-4, surfaces humides)	>30	kPa
Conductivité thermique (EN 12667, EN 17333-5)	0,033	W/(m·K)
Indice de réduction du bruit R _{st,w} (EN ISO 10140)	63	dB
Perméabilité à la vapeur d'eau (EN 12086)	<0,086	mg/(m·h·Pa)
Perméabilité à l'air (DIN 18542, EN 12114)	a<0,1	m ³ /[h·m (daPa) ^{2/3}]
Capacité de mouvement (WGM113)	±12,5%	%

Les valeurs indiquées ont été obtenues à +23 °C et 50% d'humidité relative, sauf indication contraire. Ces valeurs peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux tels que la température, l'humidité et le type de supports.

Temps moyen de durcissement complet dans le joint

Température °C	+20	+5	-5
Temps (en heure)	8	12	24

Classification

- EMICODE® EC 1 Plus - very low emission
- Émission de COV, classement suivant la réglementation française



Couleur

Vert.

Emballage

Aérosol de 1000ml, contenu 750 ml, 12 unités par carton.

Durée de conservation

La durée de conservation garantie est de 12 mois à partir de la date de production si le produit est stocké dans un emballage non ouvert dans un endroit frais et sec entre +5 °C et +30 °C. Ne pas exposer à des températures supérieures à +50°C, ne pas conserver à proximité de sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil. Stocker et transporter en position verticale. Sécuriser les aérosols avant le transport.

Limites

- La mousse PU n'adhère pas aux surfaces en téflon, polyéthylène et silicone.
- La mousse durcie est sensible aux UV et à la lumière directe du soleil et doit donc être recouverte d'un mastic, d'un enduit, d'une peinture ou d'un autre matériau opaque approprié. Ne pas recouvrir avant le durcissement complet de la mousse.
- Veuillez respecter la date de péremption !

Règles de sécurité

Boîtier pressurisé. N'utiliser que dans des endroits bien ventilés. Ne pas fumer pendant l'application ! Utiliser un équipement de protection si nécessaire. Tenir hors de portée des enfants.

Voir l'étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) pour plus d'informations.

Note: Les instructions contenues dans la présente documentation sont basées sur des tests effectués par le fabricant et sont présentées de bonne foi. En raison des variations des matériaux et des substrats ainsi que des diverses possibilités d'application qui échappent à notre contrôle, le fabricant n'est pas responsable des résultats obtenus. Dans tous les cas, il est recommandé de tester l'adéquation du produit sur le lieu d'application. Le fabricant se réserve le droit de modifier les produits sans préavis. Cette fiche technique remplace et annule toutes les fiches techniques précédentes relatives au même produit.