

TUOTESELOSTE

PENOSIL Premium WaterStop Sealant

Monikäyttöinen kuituvahvisteinen tiivistemassa, perustuu synteettiseen kumiin, tiivistys- ja korjaustöihin. Tiivistelee ja tarttuu nopeasti melkein kaikkiin materiaaleihin, joita käytetään talojen, veneiden ja matkailuvaunujen rakentamisessa, jopa märkiin pintoihin sekä veden alla. Huippujoustava- kestää rakenteiden liikkumista jopa 1cm ilman repeämää. Fiberkuidun ansiosta silloittaa jopa monen millimetrin kokoiset halkeamat ja aukot. Käytettävissä kaikissa sääoloissa, myös sateella ja lumisateella. Päällemaalattavissa akryylimaaaleilla.

Käyttökohteet

Tarttuu melkein kaikkiin rakennusmateriaaleihin kuten alumiini, sinkki, lyijy, lasi, kivi, asfaltti, eterniitti, kattokuva, PVC, kattokivit, laattakivet, puu. Syöksytörvien tiivistys, savupiippujen liitossaumojen ilmatiivis sulku. Veneiden ja matkailuvaunujen tiivistys.

Käyttöolosuhteet

Käyttölämpötila -5 °C...+40 °C. Yhdistettävät pinnat puhdistetaan pölystä ja irtonaisista osista. Ei sovellu kosketukseen vaahtopolystyreenin kanssa. Ei kestä liuottimia.

Käyttöohje

Yhdistettävät pinnat puhdistetaan rasvasta, öljystä, pölystä ja irtonaisista osista. Ennen käyttöä sekoita tiiviste huolellisesti. Levitä pinnalle paksu kerros siveltimellä tai lastalla. Äärimmäisissä olosuhteissa sekä suurempien reikien ja halkeamien tapauksessa paina pala lasikuitukangasta tiivistemassan päälle sekä muutaman päivän kuluttua levitä päälle toinen kerros tiivistettä. Huokoisilla pinnoilla(esim. betoni), on suositeltavaa käyttää pohjustetta.

Puhdistusohjeet

Kovettumattoman tiivisteiden puhdistukseen käytetään puhdistusliinoja PENOSIL Premium Cleaning Wipes. Työvälineiden puhdistamiseen käytetään nitroliutinta.

Tekniset tiedot

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Pintakuiva		heti vesitiivis
Viskositeetti		pasta
Riittoisuus	l/m ²	1-2
Tiheys (DIN 53 479-B)	kg/l	0,95
Kovettuneen sauman tekniset ominaisuudet		
Lämmönkestävyys	°C	-25...+100

Parametrit on mitattu lämpötilassa +23 °C ja 50% ilmankosteudessa, ellei toisin ole mainittu.

Väri

Harmaa.

Pakkaus

1 L metallipurkki, 6 kpl laatikossa.
5 L metallipurkki.

Varastointi

Taattu säilyvyysaika 12 kuukautta valmistuspäivästä, varastoituna kosteustiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa huoneenlämmössä. Vältettävä varastointia yli +60 °C lämpötilassa. Tuote on kylmänkestävä. Ei saa varastoida avotulen eikä aktiivisen lämmönlähteen läheisyydessä.

Turvallisuusvaatimukset

Syttyvä. Tuotteen käytön aikana taattava hyvä ilmanvaihto. Vältettävä höyryn hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. Kovettuneen silikonitiivisteiden käsittely ei ole terveydelle haitallista. Tarkempaa turvallisuustietoa löytyy tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta (SDS).