

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

# Hermetikas „PENOSIL Premium Water Stop“

Universali, fibropluoštu sustiprinta sintetinės gumos pagrindu pagaminta sandarinimo masė, naudojama sandarinimo, tvirtinimo ir remonto darbams.

Ši medžiaga greitai bei patikimai sukimba beveik su visomis statybose ir buityje naudojamomis medžiagomis, net jei paviršiai yra šlapi ar po vandeniu. Sandarinimo masė yra sutvirtinta fibropluoštu ir labai elastinga, todėl atspari konstrukcijos judėjimams iki 1 cm be trūkinėjimo. Galima naudoti bet kokiomis oro sąlygomis, net lyjant ar sningant. Galima dažyti akrilinais dažais.

### Taikymo sritys

Sukimba su beveik visomis medžiagomis, esančiomis statybvietėse ir buityje, pvz., aliuminiu, cinku, švinu, stiklu, akmeniu, asfaltu, gofruotu asbestu, stogo veltinio dangą, PVC, stogo čerpėmis ir mediena. Ji taip pat tinka stoglangiams, latakams, dūmtraukių jungtims, lakštinio metalo dangalams ir pan. Masę galima naudoti valčių ir karavanų sandarinimui.

### Naudojimo sąlygos

Naudojimo temperatūra turi būti nuo -5 °C iki +40 °C. Paviršiai turi būti švarūs, nedulkėti, be atsilupusių dalelių ir riebalų. Netinka putų polistirenui ir nėra atspari tirpikliams.

### Naudojimo instrukcijos

Paviršiai turi būti neriebaluoti, netepaluoti, nedulkėti ir be atsilupusių dalelių. Prieš naudodami gerai sumaišykite. Užtepkite ploną sluoksnį šepetėliu ar mentele. Esant ekstremalioms sąlygoms arba naudojant didesnėse angose ir įtrūkimuose, uždėkite stiklo pluošto tekstilės ant užsandarintos angos ar įtrūkimo ir po kelių dienų užtepkite kitą sluoksnį.

Porėtus paviršius (pvz., betoną), rekomenduojama nugruntuoti.

### Valymas

Rankas valykite servetėlėmis „PENOSIL Premium Cleaning Wipes“. Įrankius valykite naudodami nitro tirpiklį. Sukietėjusį hermetiką galima pašalinti tik mechaniškai.

### Techniniai duomenys

Savybės	Vienetai	Reikšmė
Plėvelės susiformavimo laikas		vandeniui nelaidi iš karto
Klumpumas		pasta
Išėiga	l/m <sup>2</sup>	1–2
Tankis	kg/l	0,95
<b>Sukietėjusio hermetiko savybės</b>		
Atsparumas temperatūrai po sukietėjimo	°C	nuo -25 iki +100

Nurodyti parametrai buvo matuojami esant +23 °C temperatūrai ir 50 % santykiniam oro drėgnumui.

### Spalva

Pilka.

### Pakuotė

1 l metalinis indelis, 6 vnt. dėžutėje. 5 kg metalinis kibiras.

# PENOSIL

We save energy / Wolf Group

[www.penosil.com](http://www.penosil.com)

Wolf Group Head Office  
Suur-Paala 10  
13619 Tallinn  
Estonia

tel +372 605 9300  
fax +372 605 9315  
info@penosil.com

## Laikymo sąlygos

Garantinis sandėliavimo laikas – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikoma uždarytoje originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Net laikant trumpesnę laiką temperatūra neturi viršyti +60 °C. Produktas neužšąla.

Negalima laikyti netoli atviros liepsnos ar aktyvaus šilumos šaltinio.

## Saugos nurodymai

Degus. Nuolat naudojant oda gali sausėti ir trūkinėti. Įkvėpus garų gali svaigti galva. Neįkvėpkite garų. Naudodami hermetiką užtikrinkite pakankamą ventiliaciją. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Venkite kontakto su oda ir akimis. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Visiškai ištuštinkite pakuotę ir išmeskite pagal reikalavimus. Išsami saugos informacija pateikta saugos duomenų lape (SDL).