

TEHNISKO DATU LAPA

PENOSIL Premium Window Tape Internal

Saskaņā ar MK noteikumiem 156 punkts IV.²

Ražotājs: „PARTNER sp.j” I Armii Wojska Polskiego 2C15-103 Bjalistoka (*Białystok*)
POLIJA

Produkta apraksts **TAS-WW-70, 100, 150, 200, 250-Double tvaikus, necaurļaidīga montāžas lentā**

Lietošanas mērķis Pašlīpoša tvaika necaurļaidīga montāžas lentā, kas nodrošina montāžas šuves siltinājuma aizsardzību no mitruma iekļūšanas šuvē.

Lentu izmanto:

- Logu un durvju montāžai. Izmanto montāžas šuves aizsardzībai no ūdens tvaikiem un mitruma.

TEHNISKIE DATI

Īpašības	Norma	Vienība	Nominālvērtība	Pielaide	
				MIN.	MAKS.
Garums	EN 1848-2	m	50	-	-
Platums	EN 1848-2	m	1,5	-	-
Bļīvums	EN 1848-2	g/m ²	135	-5%	+5%
Reakcija uz uguni	EN 13501-1 EN 11925-0	Klase	E	-	-
Ūdensnecaurļaidība	EN 1928 Metode A	Klase	W1	-	-
Savienojumu ūdensnecaurļaidība	EN 1928 Metode A	P / N*	P	-	-
Tvaika caurlaidība (Sd)	EN ISO 12572	m	55	-	-
Stiepes stiprības robeža (MD)	EN 12311-1	N/50mm	330	-50	+50
Stiepes stiprības robeža (CD)	EN 12311-1	N/50mm	200	-50	+50
Pagarinājums (MD)	EN 12311-1	%	65-140	-	-
Pagarinājums (CD)	EN 12311-1	%	65-140	-	-
Stiepes izturība (MD)	EN 12310-1	N	190	-50	+50
Stiepes izturība (CD)	EN 12310-1	N	260	-60	+60
Izmēru stabilitāte	EN 1107-2	%	<2	-	-

* P – pozitīvs, N - negatīvs

Pirms plēves lietošanas virsmai jābūt sausai un tīrai. Tīrīšanai nedrīkst izmantot ķīmiskus līdzekļus, kuru sastāvā ir antiadhēzijas vielas. Daži materiāli, lakas var izdalīt antiadhēzijas vielas, kas neļaus plēvītei pielipt. Virsmas nelīdzenumi, kā arī grumbuļainas vai porainas virsmas var pasliktināt pielipšanu.

Produkts jāuzglabā oriģinālajos iepakojumos, guļus pozīcijā un tīrās telpās, aizsargātu no tiešiem saules stariem, putekļiem, mitruma un ķīmiskā tvaika iedarbības.

Lentu līmēšanai pie sienas izmanto: Logu lentu grunti "Partner", vai poliuretāna hermētiķus silikonu un līmi.

Lenta pēc iestrādes konstrukcijā ir jāaizsargā no ultravioletā starojuma.

Lenta nedrīkst atrasties UV starojumā ilgāk par 2 mēnešiem.

„PARTNER” SP. J. MIROŚLAW I SŁAWOMIR LASOTA
15-103 BJALISTOKA (*BIAŁYSTOK*) I Armii Wojska Polskiego 2C
NIP: PL 5472-1325558 KRS: 0000074633
tālr./fakss: +48 85 6642113, tālr.: +48 85 6642114
e-pasts: partner@smt.pl