

TEHNISKO DATU LAPA

PENOSIL Premium Window Tape External

Saskaņā ar MK noteikumiem 156 punkts IV.²

Ražotājs: „PARTNER sp.j” I Armii Wojska Polskiego 2C15-103 Bjalistoka (*Białystok*)
POLIJA

Produkta apraksts **TAS-ZW-70, 100, 150, 200, 250 Double, ūdeni necaurlaidīga, elpojoša lentā**

Lietošanas mērķis Pašlīmējoša ūdeni necaurlaidīga, elpojoša lentā, kas ārpus telpām nodrošina montāžas šuves elpošanu un savienojuma aizsardzību pret laika apstākļu ietekmi.
Šo lentu izmanto:
- logu un durvju montāžai. Izmanto ārējai montāžas šuves pusei.

TEHNISKIE DATI

Īpašības	Norma	Vienība	Nominālvērtība	Pielaide	
				MIN.	MAKS.
Garums	EN 1848-2	m	50	-	-
Platums	EN 1848-2	m	1,5	-	-
Bļīvums	EN 1848-2	g/m ²	115	-5%	+5%
Reakcija uz uguni	EN 13501-1 EN 11925-0	Klase	E	-	-
Ūdensnecaurlaidība	EN 1928 Metode A	Klase	W3	-	-
Savienojumu ūdensnecaurlaidība	EN 1928 Metode A	P / N*	P	-	-
Tvaika caurlaidība (Sd)	EN ISO 12572	m	0,02	-0,01	+0,03
Stiepes stiprības robeža (MD)	EN 12311-1	N/50mm	230	-50	+50
Stiepes stiprības robeža (CD)	EN 12311-1	N/50mm	190	-50	+50
Pagarinājums (MD)	EN 12311-1	%	60-140	-30	+30
Pagarinājums (CD)	EN 12311-1	%	60-140	-40	+40
Stiepes izturība (MD)	EN 12310-1	N	150	-60	+60
Stiepes izturība (CD)	EN 12310-1	N	180	-70	+70
Izmēru stabilitāte	EN 1107-2	%	<2	-	-

* P – pozitīvs, N - negatīvs

Pirms plēves lietošanas virsmai jābūt sausai un tīrai. Tīrīšanai nedrīkst izmantot ķīmiskus līdzekļus, kuru sastāvā ir antiadhēzijas vielas. Daži materiāli, lakas var izdalīt antiadhēzijas vielas, kas neļaus plēvītei pielipt. Virsmas nelīdzenumi, kā arī grumbuļainas vai porainas virsmas var pasliktināt pielipšanu.

Produkts jāuzglabā oriģinālajos iepakojumos, guļus pozīcijā un tīrās telpās, aizsargātu no tiešiem saules stariem, putekļiem, mitruma un ķīmiskā tvaika iedarbības.

Lentu līmēšanai pie sienas izmanto: Logu lentu grunti "Partner", vai poliuretāna hermētiķus, silikonu vai līmi.

Lenta pēc iestrādes konstrukcijā ir jāaizsargā no ultravioletā starojuma.

Lenta nedrīkst atrasties UV starojumā ilgāk par 2 mēnešiem.

„PARTNER” SP. J. MIROSŁAW I SŁAWOMIR LASOTA
15-103 BJALISTOKA (*BIAŁYSTOK*) I Armii Wojska Polskiego 2C
NIP: PL 5472-1325558 KRS: 0000074633
tālr./fakss: +48 85 6642113, tālr.: +48 85 6642114
e-pasts: partner@smt.pl