

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

# Juosta „PENOSIL Premium AquaBrake“

Plona vandeniui atspari sandarinimo juosta, skirta kampams, grindims ir sienų jungtims sustiprinti naudojant kartu su hidroizoliacine mastika. Naudojama vidaus ir lauko darbams. Labai elastinga, atspari senėjimo procesams, plyšimui ir chemikalams.

### Naudojimo sritys

Tinka naudoti kartu su hidroizoliacine mastika santechnikai vonios kambariuose, virtuvėse, dušo kambariuose, balkonuose ir terasose. Tinka naudoti su didesne nei vidutine nesuslėgto vandens apkrova.

### Naudojimo sąlygos

Klijavimo metu oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo +5 °C iki +25 °C.

### Naudojimo nurodymai

Paviršiai turi būti švarūs, nedulkėti, be atsilupusių dalelių ir neriebaluoti.

Pirmiausiai tepamas hidroizoliacinės mastikos sluoksnis. Juosta tvirtai prispaudžiama prie ką tik užteptos mastikos. Stebėkite, kad nesusidarytų oro burbuliukų. Antrasis hidroizoliacinės mastikos sluoksnis užtepamas ant juostos. Įsitikinkite, kad juosta tinkamai impregnuota mastika. Juostų persidengimas, jei jos dedamos viena šalia kitos, turi būti 5–7 cm.

### Techniniai duomenys

Savybės	Vienetai	Vertė
Trūkimo slėgis	bar	2,0
Išilginis plyšimas esant apkrovai pagal DIN EN ISO 527-3	N	104
Šoninis plyšimas esant apkrovai pagal DIN EN ISO 527-3	N	23
Pailgėjimas esant išilginiam plyšimui DIN EN ISO 527-3	%	70
Pailgėjimas esant šoniniam plyšimui DIN EN ISO 527-3	%	335
Galios absorbcija esant 25 % Šoninis tamprumas DIN 527-3	N/mm	0,3
Galios absorbcija esant 50% Šoninis tamprumas DIN 527-3	N/mm	0,3
Atsparumas vandens slėgiui DIN EN 1928 (B versija)	bar	>1,5
Atsparumas UV spinduliams: min. DIN EN ISO 4892-2	h	500
Atsparumai temperatūros pokyčiams	°C	Nuo –30 iki +90
Bendras storis	mm	0,7

Toliau nurodytų cheminių medžiagų atsparumas kambario temperatūroje ilgiau kaip 7 dienas	+ = atspari - = neatspari
Vandenilio chlorido rūgštis 3 %	+
Sieros rūgštis 35 %	+
Citrinos rūgštis 100g/l	+
Pieno rūgštis 5 %	+
Kalio hidroksidas 3 % / 20 %	+
Natrio hipochloritas 0,3g/l	+
Sūrus vanduo (20g/l)	+

# PENOSIL

We save energy / Wolf Group

[www.penosil.com](http://www.penosil.com)

Wolf Group Head Office  
Suur-Paala 10  
13619 Tallinn  
Estonia

tel +372 605 9300  
fax +372 605 9315  
info@penosil.com

## Spalva

Raudona.

## Pakuotė

0,7 x 120 mm 10 m rulonėlyje

0,7 x 120 mm 50 m rulonėlyje

## Laikymas

Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje. Negalima laikyti aukštesnėje kaip +50 °C temperatūroje, arti šilumos šaltinių ar esant tiesioginiams saulės spinduliams. Užtikrinamas tinkamumo laikas neatidarytoje pakuotėje yra 24 mėnesiai.

**Pastaba.** Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateiktos sąžiningai. Dėl medžiagų ir pagrindo savybių, taip pat dėl įvairių naudojimo galimybių, kurių mes negalime kontroliuoti, gamintojas neatsako už gautus rezultatus. Bet kokių atveju rekomenduojama patikrinti gaminio tinkamumą jo naudojimo vietoje.