

TUOTESELOSTE

PENOSIL Premium Floor&Wall UniversalFix 619

Nopea, monipuolinen vesipohjainen akryyliiliima, voimakas tarttuvuus. Ei sisällä orgaanisia liuottimia, lyhyt käsittelyaika.

Käyttökohteet

Sopii käytettäväksi moniin eri lattia- ja seinäpintoihin, kuten vinyyli, korkki, linoleumi, PVC ja huopa, erityiset matot, imukykyiset ja imemättömät alustat. Soveltuu myös lämmitettäviin lattioihin. Sopivia alustoja ovat sementti, itsetasoittuvat seokset, kipsilaatta, betoni- ja puukuitulevyt. Liima saavuttaa hyvän tarttuvuuden jopa sileällä ja imevällä pinnalla.

Käyttöolosuhteet

Käyttölämpötila +18 °C - +25 °C. Tilan suhteellinen ilmankosteus ei saa ylittää 65%. Ennen liimausta on liiman ja liimattavan materiaalin lämpötilan vastattava lattian lämpötilaa (+18 °C - +25 °C). Alustan suhteellinen kosteus saa olla enintään 85–90 % RH, materiaalista riippuen. Tarvittaessa eristettävä kosteudelta. Betoniset ja itsetasoittuvista seoksista tehdyt lattiat suositellaan pohjustamaan ensin tuotteella PENOSIL Premium BetPrimer, laimennettuna vedellä 1:5. Lattia- ja seinäpäällystemateriaalien asennuksessa on aina noudatettava myyjän antamia ehtoja. Lattialämmityksen suhteen on noudatettava varotoimenpiteitä lattiapintamateriaalin myyjän antamien ehtojen mukaisesti.

Käyttöohje

Valmistelut: Alustan on oltava asennusvalmis eli kantava, puhdas, kuiva, öljytön, pölytön ja rasvaton. Käyttöehdot on tarkastettava voimassa olevien rakennusvaatimusten ja standardin DIN 18356 mukaisesti. Hio sementti-, betoni- ja itsetasoittuvat alustat ja epätasaiset, vanhemmat ja kantamattomat alustat, kunnes muodostuu vahva, tarttuva pinta. Poista hionnan jälkeen pöly lattialta.

Levittäminen: Sekoita liima huolellisesti ennen levitystä. Levitä liima liimakammalla alustalle. Älä käytä enempää liimaa kuin tarvitset lattiapäällysteen liimaukseen. Asenna lattiapäällyste heti tai sen oltua lyhyen aikaa avattuna. Levitä liima huolellisesti, jotta ylimääräinen ilma poistuu ja takaa liiman hyvän kosketuksen lattiapinnoitteen kanssa. Parhaan tuloksen antaa pintojen asennukseen tarkoitetun rullan käyttäminen. Varmista, että koko lattian pinta saavuttaa hyvän kontaktin liimaan.

Märkäliimaus: Liima levitetään pinnalle liimakammalla. Liimattava pinta asetetaan märälle liimalle. Myöhäisin märkäliimausaika voi olla enintään 20 minuutin kuluttua liiman levittämisestä pinnalle. Liimattava pinta hierotaan vahvasti kiinni sopivalla työvälillä.

Kaksipuolinen liimaus: Liima levitetään pinnalle liimakammalla. Aseta liimattava pinta märälle liimalle, irrota pinnat toisistaan ja anna liiman kuivua 5–10 minuuttia ennen kuin painat liimattavat pinnat uudestaan yhteen. Kaksipuolista kontaktiliimausta käytettäessä on erittäin tärkeää, että päällyste painetaan vahvasti pintaa vasten. Kosteissa tiloissa liimattaessa on suljettava vesitiiviisti kaikki lattiasaumojen liitoskohdat.

Lattian materiaali	Riittoisuus	Käyttötapa	
		Imukykyinen pinta	Imemätön pinta
Vinyyli, yhdenmukainen	4–5 m ² /l	Märkäliimaus	Kaksipuolinen liimaus
Alusvaahdolla vinyyliäpäällysteet	4–5 m ² /l	Märkäliimaus	Märkäliimaus
Alusverkotetut vinyyliäpäällysteet	4–5 m ² /l	Märkäliimaus	Märkäliimaus
Vinyyli	4–5 m ² /l	Märkäliimaus	Kaksipuolinen liimaus
Korkki PVC:llä	4 m ² /l	Märkäliimaus	Märkäliimaus
Huopaiset lattianpäällysteet	2–3 m ² /l	Märkäliimaus	Märkäliimaus
Mattopäällysteet	4–5 m ² /l	Märkäliimaus	Märkäliimaus

Kookosmatot	2–3 m ² /l	Märkäliimaus	Märkäliimaus
-------------	-----------------------	--------------	--------------

Puhdistusohjeet

Liiman kanssa työskenneltäessä on noudatettava puhtautta. Kuivumattoman liiman puhdistamiseen käytetään puhdistuspyyhkeitä PENOSIL Premium Cleaning Wipes tai vettä ja kosteaa rättiä. Kovettuneen liiman voi poistaa alkoholilla. Työvälineet puhdistetaan vedellä, kun liima on vielä märkää.

Tekniset tiedot

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Työaika	minuuttia	5–20
Pintakuiva	minuuttia	60
Kovettumisnopeus	mm/24 h	24
Tiheys	kg/L	1,45
Kovettuneen sauman tekniset ominaisuudet		
Lämmönkestävyys	°C	-30 - +70

Parametrit on mitattu lämpötilassa +23 °C ja 50 % ilmankosteudessa.

Väri

Vaaleankeltainen, kovettuneena beige.

Pakkaus

0,8 L/1 kg muoviasia
2,6 L/3 kg muoviasia
12,8 L/15 kg muoviasia

Varastointi

Taattu säilyvyysaika 18 kuukautta valmistuspäivästä, varastoituna kosteustiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa lämpötilassa +5 °C - +30 °C.

Turvallisuusvaatimukset

Tuotteen käytön aikana taattava hyvä ilmanvaihto. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Roiskeet silmistä huuhteltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tarkempaa turvallisuustietoa löytyy tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta (SDS).

Jätteiden käsittely

Pakkaus tyhjennettävä kokonaan ja käsiteltävä paikallisten sääntöjen mukaisesti.

Huomautus: Tähän asiakirjaan sisältyvät ohjeet perustuvat valmistajan testeihin ja esitetään hyvässä uskossa. Käsittelyn lopputulos riippuu materiaalien ja alustojen ominaisuuksista sekä eri käsittelytavoista, joita valmistaja ei voi valvoa, siksi valmistaja ei ole vastuussa käsittelyn tuloksista. Suosittelemme testaamaan tuotteen sopivuutta käyttöpaikalla ennen käsittelyn alkua.