

PENOSIL

We save energy / Wolf Group

www.penosil.com

Wolf Group Head Office
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
Estonia

tel +372 605 9300
fax +372 605 9315
info@penosil.com

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PENOSIL Premium StoneFix 827

Vienkomponentiniai PU-klijai skirti klijuoti statybiniams blokams ir akmenims statybos darbų metu. Lyginant su skiediniu, PENOSIL Premium StoneFix 827 padeda atlikti mūrįjimo darbus greičiau, nesukuria dulkių darbo aplinkoje ir vienintelis įrankis, kurio reikia dirbant su šiuo gaminiu, yra putų pistoletas. Tvirta PENOSIL Premium StoneFix 827 jungtis susidaro per 30 minučių.

Naudojimo sritys

Naudojamas statybiniams blokeliams pastato konstrukcijų nelaikančiose vidinėse sienose klijuoti. Suderinamumą su įvairiomis akmenų pagrindu pagamintomis medžiagomis ir kitus techninius klausimus aptarkite su pardavimo atstovu, platintoju arba architektu.

Naudojimo sąlygos

Oro temperatūra naudojimo metu turi būti nuo -5 °C iki +35 °C. Balionėlio temperatūra naudojimo metu turi būti +5 °C iki +25 °C, geriausių rezultatų pasiekama balionėlio temperatūrai esant +20 °C. Nuo paviršių turi būti nuvalytos dulkės, palaidos dalelės ir riebalai.

Naudojimo instrukcija

Laikydami putų balionėlį vertikaliai, nuimkite adapterio dangtelį ir užsukite balionėlį ant pistoleto viena ranka laikydami pistoleto rankeną, o kita sukdami balionėlį. Prieš sukdami balionėlį įsitinkite, kad pistoletas nėra nukreiptas į žmogų. Balionėlio negalima sukti ant pistoleto apvertus vožtuvą žemyn ir negalima pistoleto sukti ant balionėlio. Pritvirtinę balionėlį prie pistoleto pakratykite bent 20 kartų. Tuomet pradėkite dirbti laikydami pistoletą darbinėje padėtyje, taip, kad balionėlis būtų dugnu aukštyn.

Pagrindas turi būti sudrėkintas, nes putos kietėja veikiamos drėgmės. Sudrėkinus paviršių gaunami geresnis rezultatai. Jei temperatūra yra mažesnė nei +5 °C, patartina paviršių apdoroti „PENOSIL Premium Foam Activator“. Išpurškiamų putų kiekį reguliuokite gaiduku. Esant šaltam orui balionėlį reikia sušildyti šiltoje patalpoje arba vandenyje. Vandens arba oro temperatūra negali viršyti +30 °C.

Išpurškus iš putų pistoleto, PENOSIL Premium StoneFix 827 sudaro ploną klijų sluoksnį. Kai tik užtepsite klijus, iš karto suspauskite akmenų paviršius. Akmenų klijai turi būti naudojami tiek ant vertikalių, tiek ant horizontalių paviršių.

Valymas

Neišdžiūvę klijai gali būti nuvalyti nuo paviršių ir įrankių panaudojant PENOSIL Premium Foam Cleaner. Išdžiūvusius klijus galima pašalinti mechaniškai, prieš tai sudrėkinus PENOSIL Premium Foam Remover. Nuo rankų, drabužių ir putų pistoleto neišdžiūvusius klijus galima nuvalyti panaudojant PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

PENOSIL

We save energy / Wolf Group

www.penosil.com

Wolf Group Head Office
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
Estonia

tel +372 605 9300
fax +372 605 9315
info@penosil.com

Techniniai duomenys

Savybė	Vienetas	Vertė
Laikas, kada negalima liestis	minutės	8-15
Visiškai sukietėja	valandos	24
Visiškai sukietėja (+5 °C, 50% sant. drėgn.)	valandos	72
Sukietėjusių klijų atsparumo ugniai klasė (DIN 4102-1)		B3
Sukietėjusių klijų pliūpsnio temperatūra	°C	400
Sukietėjusio gaminio atsparumas temperatūrai	°C	ilgalaikis: nuo -40 iki +90 trumpalaikis: nuo -40 iki +130

Jei nėra nurodyta kitaip, nurodyti parametrai buvo išmatuoti esant +23°C ir 50% santykiniam oro drėgniui.

Spalva

Šviesiai geltona.

Įpakavimas

1000 ml aerozolio balionėlis, turinys 750 ml, 12 vnt. dėžėje.

Saugojimo sąlygos

Balionėliai turi būti saugomi ir transportuojami vertikaliaje padėtyje. Saugokite vėsioje ir sausoje vietoje. Saugojimo temperatūra nuo +5 °C iki +30 °C. Putų balionėliai negali būti saugomi aukštesnėje kaip +50°C temperatūroje, šalia karščio šaltinių ar tiesioginėje saulės šviesoje. Garantuojamas saugojimo laikas neatidarytoje pakuotėje yra 12 mėnesių.

Saugos reikalavimai

Gaminys yra degus. Saugokite nuo perkaitimo ir nuo užsiliepsnojimo šaltinių. Venkite tiesioginės saulės šviesos ir naudodami gaminį nerūkykite. Įkvėpus ar patekus ant odos gali sukelti jautrumo padidėjimą. Naudojimo metu užtikrinkite pakankamą ventilaciją. Dėvėkite apsauginius akinius ir pirštines. Saugokite nuo vaikų. Sukietėjusius klijų galima liesti be jokio pavojaus sveikatai. Daugiau informacijos pateikta Saugos duomenų lape (SDL).

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir ją tvarkykite laikydamiesi reikalavimų.

Pastaba: šiame dokumente pateiktos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateikiamos sąžiningai. Dėl medžiagų bei įvairių panaudojimo galimybių, kurių kontroliuoti negalime, mes neatsakome už gautus rezultatus. Rekomenduojama patikrinti gaminio tinkamumą naudojimo vietoje.