

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PENOSIL Premium WoodFix PVA D3 647

Vienkomponenčiai PVA tipo drėgmei atsparūs medienos klijai, naudojami patalpose ir lauke. Atsparumas drėgmei yra D3 pagal standartą DIN EN 204/205.

Naudojimo sritys

Medinių dalių sujungimas tose vietose, kur reikalingas jungties atsparumas drėgmei: virtuvės, vonios, lauko baldų; langų ir durų rėmų, dekoratyvių elementų klijavimui. Be medienos, gerai klijuoja popierių, kartoną ir gofruotą medienos plaušų plokštę, kietas knygas; porceliano, odos ir audinių, dangos plokščių arba linoleumo su izoliuotu pagrindu klijavimas. Tinka montuoti laminatą ir lakštinį parketą patalpose.

Naudojimo sąlygos

Savybės	Vienetai	Reikšmė
Klijuojamos medienos drėgnumas	%	8–12
Darbinė ir medžiagos temperatūra	°C	15–25
Įranga		volelis, teptukas, klijai
Medžiagų sunaudojimas	g/m ²	100–200
Darbo laikas	minutė	6–10
Slėgis	N/mm ²	0,1–0,5
Slėgio periodas priklauso nuo medžiagos	minutė	20–45

Naudojimo instrukcijos

Išmaišykite klijus prieš naudojimą. Tepkite klijus plonu sluoksniu ant vieno iš klijuojamų paviršių ir prispauskite prie kito paviršiaus. Daugiausiai per 10 minučių suspauskite jungiamus paviršius ir, atsižvelgiant į medžiagą, 10–30 minučių prispauskite.

Esant kietesniems medienos paviršiams ir kietmedžiui (ąžuolas, beržas), klijus reikia tepti ant abiejų paviršių ir ilgesnį laiką palaikyti paspaustus, iki 50 min.

Valymas

Nesustingusius klijus pašalinkite su „Penosil Premium Cleaning Wipes“ valymo servetėlėmis arba vandeniu. Sustingusius klijus reikia pašalinti mechaniškai.

Techniniai duomenys

Savybės	Vienetai	Reikšmė
Nelakiųjų medžiagų kiekis	%	47–51
Klampumas	mPa	7000–9000
pH		2,5–3,5
Sustingusių klijų savybės		
Šlyties stipris (DIN EN 204/205 D3/1)	N/mm ²	12
Šlyties stipris (DIN EN 204/205 D3/3)	N/mm ²	22
Atsparumas temperatūrai	°C	-40 iki +80

Nurodyti parametrai buvo matuojami esant +23 °C ir santykiniam oro drėgnumui 50 %.

PENOSIL

We save energy / Wolf Group

www.penosil.com

Wolf Group Head Office
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
Estonia

tel +372 605 9300
fax +372 605 9315
info@penosil.com

Spalva

Balta, sustingę tampa bespalviai.

Pakuotė

500 ml plastikinis butelis, 8 vnt. dėžėje.

Laikymas

Garantuotas laikymo laikas 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikomas uždarytoje originalioje pakuotėje sausoje vietoje nuo +5 ° C iki +30 ° C. Venkite užšalimo.

Saugumo reikalavimai

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Venkite kontakto su akimis. Išsamią informaciją apie saugumą galima rasti saugos duomenų lapė (SDL).

Pastaba. Šio dokumento instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateikiamos sąžiningai. Atsižvelgiant į medžiagų ir substratų pokyčius, taip pat į įvairias taikymo galimybes, kurios yra nekontroliuojamos, gamintojas neprisiima atsakomybės už gautus rezultatus. Bet kuriuo atveju rekomenduojama išbandyti gaminio tinkamumą naudojimo vietoje.