

PENOSIL

We save energy / Wolf Group

www.penosil.com

Wolf Group Head Office
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
Estonia

tel +372 605 9300
fax +372 605 9315
info@penosil.com

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PENOSIL Premium SpeedFix Universal 907

Aukštos kokybės klijai iš sintetinio kaučiuko su stipriu pradiniu sukibimu skirtingoms statybinėms plokštėms klijuoti. Lengvai ir greitai klijuoja ir sandarina įvairias statybines medžiagas.

- Itin greitas sukibimas
- Itin stiprus klijavimas
- Puikus sukibimas su daugeliu statybinių medžiagų
- Nereikia gruntuoti
- Atsparūs vandeniui ir žemai temperatūrai
- Naudojami viduje ir lauke
- Dažomi

Naudojimo sritys

Naudojami statyboje, varžtų sujungimų stiprinimui ir varžtų kiekio taupymui, montuojant medinių konstrukcijų elementus, medinių ir gipso plokštes, dekoratyvinių plokščių, apvadų ir grindjuosčių tvirtinimui, dekoratyvinių gipso elementų ir sienos lentelių klijavimui.

Tinka apdorotų pjautinės medienos detalių, faneros, medienos pjuvenų plokščių, statybinių pjautinės medienos detalių, akmens ir keraminių plytelių klijavimui. Nenaudoti darbams po vandeniu ir vietose, turinčiose nuolatinį sąlytį su vandeniu.

Naudojimo sąlygos

Visi paviršiai turi būti švarūs, sausi, be dulkių ir nuvalyti, kad nebūtų nešvarumų, riebalų ir dulkių. Naudojimo temperatūra nuo -10 °C iki +40 °C.

Naudojimosi instrukcijos

Pirmiausia reikėtų patikrinti, kaip klijai sąveikauja su konkrečiu paviršiumi, tokiu būdu įsitikinsite, kad jūsų pasirinktas produktas tinka naudojamai medžiagai.

Nupjaukite patrono antgalį su sriegiu ir įtvirtinti specialų antgalį, nukreipiantį klijų srautą. Antgalis nupjaunamas, laikantis 45° kampo, tokiu būdu užtikrinsite, kad anga bus pakankama klijų dozavimui.

Patroną su antgaliu įdėkite į pistoletą ir kelis kartus spustelkite gaiduką, kad užpildytumėte antgalį klijais. Siekdami suformuoti švarią siūlę, prieš įtvirtindami elementą, naudokite dažymo juostelę. Nuimkite juostelę iki visiško klijų sukietėjimo momento. Universalius klijus galima naudoti ir kaip kontaktinius ar vienpusius „drėgnus“ klijus (patariama naudoti sunkesnių medžiagų montavimui ar elementų tvirtinimui prie paviršių, kuriems teks didesnė apkrova). Pasižymi momentalia adhezija 20”.

Vienpusis sąlytis:

Vieną iš klijuojamų paviršių padenkite klijais ir, geriausiam rezultatui, tvirtai suspauskite du paviršius bei užtikrinkite, kad abu suklijuoti paviršiai būtų laikomi suspausti mechaniškai mažiausiai 24 val. (patartina – iki visiško išdžiuvimo). Prašome pašalinti terminį, mechaninį ir cheminį poveikį paviršiams iki visiško sukietėjimo.

Dvipusis sąlytis:

Vieną iš klijuojamų paviršių padenkite klijais ir tvirtai suspauskite du paviršius. Po to atskirkite juos ir tokioje būklėje palaikykite 3-5 min, priklausomai nuo aplinkos sąlygų; vėliau vėl paviršius tvirtai suspauskite. Siekiant kokybiškiausio sąlyčio abudu paviršiai turi būti tvirtai suspausti, galima uždėti ir paramščius. Užtikrinkite, kad abu suklijuoti paviršiai būtų laikomi suspausti mechaniškai mažiausiai 24 val. (patartina – iki visiško išdžiuvimo). Prašome pašalinti terminį, mechaninį ir cheminį poveikį paviršiams iki visiško sukietėjimo.

PENOSIL

We save energy / Wolf Group

www.penosil.com

Wolf Group Head Office
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
Estonia

tel +372 605 9300
fax +372 605 9315
info@penosil.com

Valymas

Nesukietėjusių klijų valymui patariame naudoti PENOSIL Premium Cleaning Wipes valymo servetėles arba organinius tirpiklius, pvz., acetoną ar vaitspiritą. Sukietėjusius klijus valyti mechaniniu būdu.

Techniniai duomenys

Savybė	Vienetas	Reikšmė
Koregavimo laikas	minutės	0 - 5
Galutinis sukietėjimas	valandos	24 - 48
Tankis	g/m ³	1,25 ± 0,02
Atsparumas temperatūrai	°C	-20 °C ... +80 °C

Nurodyti parametrai buvo matuojami esant +23 °C ir santykiniam oro drėgnumui 50 %.

Spalva

Smėlio

Pakuotė

310 ml patronas, 12 vnt. dėžutėje

Laikymas

Garantinis laikymo laikotarpis - 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant hermetiškai sandarioje gamintojo pakuotėje sausoje ir vėsioje patalpoje esant nuo +5 °C iki +35 °C temperatūrai. Atsparumas šalčiui pakuotėje - 5 ciklai.

Apribojimai

Netinka polietilenui, polipropilenui ir putplasčiui. Prieš naudodami išbandykite klijų suderinamumą su nežinomais paviršiais. Nenaudokite povandeniniams darbams ar vietose, kurios nuolat liečiasi su vandeniu. Suklijuoti elementai turi tvirtą jungtį, todėl klijai netinka judantiems jungtims.

Saugumo reikalavimai

Produkto naudojimo metu užtikrinti pakankamą ventilaciją. Vengti sąlyčio su oda ir patikimo į akis. Patekus į akis nuplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis gydytojo pagalbos. Labai degus. Laikyti toliau nuo uždegimo šaltinių, atviros liepsnos. Nerūkyti šalia produkto. Laikyti vietoje, nepasiekiamoje vaikams.

Išsamesnės informacijos apie saugumą ieškokite produkto Saugos duomenų lapę (SDL).

Pastaba:

Šiame dokumente pateikti patarimai grindžiami gamintojo atliktais produkto bandymais ir pateikti, laikantis geros valios principo. Dėl medžiagų, substratų skirtumo ir skirtingų naudojimo galimybių, už kurias mes neatsakome, gamintojas nėra atsakingas ir už gautus rezultatus. Bet kokių atveju patariame išbandyti produktą jo naudojimo vietoje, kad būtų užtikrintas tinkamumas konkrečiai medžiagai.