

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

# Hidroizoliacinė mastika „PENOSIL Premium Aquabrade Fiber“

„PENOSIL Premium AquaBrake Fiber“ yra paruošta naudoti hidroizoliacinė mastika, sustiprinta pluoštu, skirta drėgnų patalpų grindų ir sienų hidroizoliacijai. Ji klasifikuojama kaip skysta, vandeniu nepralaidi, paruošta naudoti mastika – tipas DM (pagal EN 14891: 2012). Jai sukietėjus susidaro vandeniu nelaidus sluoksnis, sujungiantis plyšius. Išdžiūvus izoliaciniam sluoksniniui, plytelės galima klijuoti ant hidroizoliacijos, naudojant plytelį mišinį. Produktas yra vandens pagrindu, jo sudėtyje nėra tirpiklių. Sukietėjęs pakeičia spalvą. Lengvas ir patogus pritaikymas.

### Taikymo sritys

Mastika naudojama kaip hidroizoliacija voniose, dušuose, saunose ir kitose sanitarinėse patalpose prieš klojant plytelės. Tinkami pagrindai yra betono, płytų ir gipso paviršiai, gipso plokštės ir statybinės plokštės, kurias galima naudoti drėgnose patalpose. Nerekomenduojama naudoti ant paviršių, kurie nuolat yra po vandeniu (pvz., baseinai), nei ant paviršių, kur temperatūra gali viršyti +80 °C (pvz., saunų garinių patalpų sienos).

### Naudojimo sąlygos

Naudojimo metu reikia užtikrinti, kad oro, pagrindo ir hidroizoliacinės medžiagos temperatūra būtų nuo +10 °C iki +25 °C, o santykinis drėgumas neviršytų 80 %. Pagrindai turėtų būti visiškai kieti, išdžiūvę ir lygūs.

Tinkami naudoti įrankiai yra dažų volelis arba šepetys. Naudojant tinklelio juostą kambario kampams ir aplink angas vandeniu subėgti grindyse bei angas vamzdžiams, patogu naudoti glaistymo mentelę. Hidroizoliacinį mišinį prieš naudojimą sumaišykite.

Minimali išeiga yra 1,1 kg/m<sup>2</sup> (2 sluoksniams). Sukietėjusi mastika turi būti padengta apdailos medžiaga (pvz., plytelėmis).

### Naudojimo instrukcijos

Nuvalykite nuo pagrindo visas dulkes, laisvąsias daleles, tepalus ir kitus dalykus, kurie gali trukdyti hidroizoliacinių mišinių sukimui. Betoną ir cementu išlygintus paviršius reikia nugruntuoti tinkamu gruntu, pvz., „PENOSIL Premium BetPrimer“ santykiu 1:5 su vandeniu.

Tepkite „PENOSIL Premium AquaBrake Fiber“ ant visiškai išdžiūvusio pagrindo, naudodami teptuką, valymo šepetėlį arba dažų volelį, tepkite du sluoksnius, antrajį sluoksnį tepkite priešinga kryptimi nei pirmajį.

**Sienos:** Pirmiausia su „PENOSIL Premium AquaBrake Fiber“ padenkite sujungimus ir kampus, prijungimo vietas, varžtų galvutes, esančias sienų pagrindo plokštėse arba statybinėse plokštėse, ir aplink sienoje esančias angas vamzdžiams. Kampusose dékite bent 20 cm pločio tinklelio juostą, pvz., „PENOSIL Premium AquaBrake Fabric“ ant gryno hidroizoliacinių mišinių (sienų ir grindų sudūrimo kampusose ir kambario vidiniuose kampusose tinklelio juosta turėtų uždengti paviršius lygiomis dalimis), ir ant sujungimų ne mažiau kaip 10 cm pločio tinklelio juosta. Uždékite tinklelio juostą ant pagrindo. Ant sienos esančioms angoms vamzdžiams ir kitoms angoms turi būti naudojama tinklelio juosta mažiausiai 3 kartus didesnio už angą skersmens. Iškirpkite skylutę tinklelio juostoje, kuri būtų 4–5 mm mažesnė už sienoje esančio vamzdžio skersmenį, kad užtepus audinio kraštas uždengtų vamzdį 3–5 mm. Uždékite

# PENOSIL

We save energy / Wolf Group

[www.penosil.com](http://www.penosil.com)

## Wolf Group Head Office

Suur-Paala 10  
13619 Tallinn  
Estonia

tel +372 605 9300  
fax +372 605 9315  
[info@penosil.com](mailto:info@penosil.com)

tinklelio juostą ant šviežio hidroizoliacinio mišinio ir prispauskite ją prie paviršiaus. Tada visą tinklelio juostą padenkite mastika. Įsitikinkite, kad tinklelio juosta visiškai panardinta į hidroizoliacinį mišinį. Galiausiai naudokite dažų volelj, kad padengtumėte „PENOSIL Premium AquaBrake Fiber“ ant viso vandeniu nepralaidaus paviršiaus. Kai hidroizoliacinis mišinys išdžius per maždaug 2 valandas ir pasikeis spalva, galite pradėti tepti kitą sluoksnį (priešinga kryptimi nei pirmajį sluoksnį).

**Grindys:** Pirmiausia su „PENOSIL Premium AquaBrake Fiber“ padenkite sujungimus ir kampus, prijungimo vietas, varžtų galvutes, esančias grindų pagrindo plokštėse ir aplink angas vandeniu subėgti grindyse. Kampusose dėkite bent 20 cm pločio tinklelio juostą, pvz., „PENOSIL Premium AquaBrake Fabric“ ant šviežio hidroizoliacinio mišinio (sienų ir grindų sudūrimo kampusose ir kambario vidiniuose kampusose tinklelio juosta turėtų dengti paviršius lygiomis dalimis), ir ant sujungimų ne mažiau kaip 10 cm pločio tinklelio juosta. Uždékite tinklelio juostą ant pagrindo. Hidroizoliacijos darbams, susijusiems su angų vandeniu subėgti grindyse įrengimu, turi būti laikomasi angų vandeniu subėgti gamintojo nurodymų. Grindyse esančioms angos vamzdžiams turi būti naudojama tinklelio juosta mažiausiai 3 kartus didesnio skersmens už angą. Iškirpkite skylytę tinklelio juosteje, kuri būtų 4–5 mm mažesnė už sienoje esančio vamzdžio skersmenį, kad užtepus audinio kraštas uždengtų vamzdį 3–5 mm. Uždékite tinklelio juostą ant šviežio hidroizoliacinio mišinio ir prispauskite ją prie paviršiaus. Tada visą tinklelio juostą padenkite mastika. Įsitikinkite, kad tinklelio juosta visiškai panardinta į hidroizoliacinį mišinį. Galiausiai naudokite dažų volelj, kad padengtumėte „PENOSIL Premium AquaBrake Fiber“ ant viso vandeniu nepralaidaus paviršiaus. Kai hidroizoliacinis mišinys išdžius per maždaug 2 valandas ir pasikeis jo spalva, galite pradėti tepti kitą sluoksnį (priešinga kryptimi nei pirmajį sluoksnį).

Galutinis dangos džiūvimo laikas yra 6–12 valandų, priklausomai nuo temperatūros ir drėgnumo. Patikrinkite, ar išdžiūvusime hidroizoliaciiniame mišinyje nėra skylių. Prieš pradedant kloti plyteles, reikia patikrinti hidroizoliacijos kokybę. Išdžiūvusio hidroizoliacinio mišinio storis turėtų būti apie 0,4 mm ant sienų, 0,5 mm ant grindų ir 1,5 mm aplink angas vandeniu subėgti grindyse. Visiškai išdžiūvus galite pradėti kloti plyteles. Šis produktas nėra atsparus UV spinduliams ir turėtų būti apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulų, prieš dengiamajį sluoksnį.

## Valymas

Nedelsdami valykite įrankius ir darbo drabužius vandeniu. Odą plaukite muilu ir vandeniu. Išdžiūvusį mišinį galima pašalinti tik mechaniskai.

## Techniniai duomenys

Savybės	Vienetai	Reikšmė
Kietėjimo greitis	valandos	6–12
Tankis	g/cm <sup>3</sup>	1,35
pH		9,6
Itrūkių dengimo galimybė	mm	0,75

## Spalva

Šviesiai mėlyna.

## Pakuotė

1,3 kg mastikos 1 l plastikiniame inde  
7 kg mastikos 5 l plastikiniame inde  
20 kg mastikos 18 l plastikiniame inde

# PENOSIL

We save energy / Wolf Group

[www.penosil.com](http://www.penosil.com)

Wolf Group Head Office

Suur-Paala 10

13619 Tallinn

Estonia

tel +372 605 9300

fax +372 605 9315

info@penosil.com

## Laikymas

Garantuojamasis galiojimo laikas – 36 mėnesiai, kai laikoma uždarytoje originalioje pakuotėje sausai, temperatūroje nuo +5 °C iki +30 °C. Produktas turi būti apsaugotas nuo užšalimo. Prieš naudojimą sumaišykite.

## Saugumo reikalavimai

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Saugokite, kad nepatektų ant odos. Dėvėkite tinkamas apsauginės pirštines.

Išsamiai saugos informacija pateikta saugos duomenų lape (SDL).