

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PENOSIL Premium BathCoating

PENOSIL Premium BathCoating yra bekvapiai vandeniniai epoksidiniai dažai, skirti voniai atnaujinti. Tepant dažai yra bekvapiai, higieniški, išdžiūvus leidžiamas kontaktas su maisto produktais.

Taikymo sritys

Epoksidiniai emalio dažai ketaus vonioms atnaujinti. Netinka metalinėms ar plastikinėms vonioms.

Naudojimo sąlygos

Naudojimo temperatūra nuo +15 °C iki +30 °C.

Sumaišius aktyvklį ir bazinį junginį, dažus reikėtų panaudoti per maždaug 1 valandą + 20 °C temperatūroje. Higieniškai, leidžiama liestis su maisto produktais.

Naudojant dažus, kurių sudėtyje yra labai aktyvių dažiklių (plaukų ir siūlų dažų, vonios putų, vonios burbulų ir kt.), gali būti visam laikui paveiktas vonios epoksidinės dangos emalio sluoksnis.

Vonią galima naudoti po 7 dienų (džiovinimo temperatūra virš +20 °C, oro drėgnumas iki 80 %). Naudojanti vonią anksčiau, gali negrįžtamai pakisti emalio danga. Prieš pradėdant naudoti, nuvalykite vonios paviršių muilu ir vandeniui.

Naudojimo instrukcijos

Prieš naudojant: nuo vonios paviršiaus pašalinkite nešvarumus, riebalus ir dulkes. Pašiuškite vonios paviršių švitriniais popieriais, kuris pridedamas kartu su dažais. Niekada nepradėkite dirbti iš karto nuvalę šlifavimo dulkes, nes ore esančios dulkės gali nusėsti ant naujai užtepto grunto. Jei valymui naudojamas dulkių siurblys, laikykite jo variklio dalį už durų, kad išvengtumėte dulkių atsiradimo iš išeinančio oro. Prieš pradėdant dažyti paviršius turi būti sausas. Rekomenduojama uždengti maišytuvą, vandens nutekėjimo angą ir vonios kraštus, naudojant izoliacinę juostą. Jei norite užpildyti labai nelygias sritis, naudokite epoksidinį užpildą „PENOSIL Premium FastFix Aqua“, kuris išdžiūvęs turėtų būti nušlifuotas, kad vonios paviršius būtų tolygus.

Gruntavimas: kruopščiai sumaišykite gruntą ir grunto aktyvklį. Sumaišius, gruntas yra tinkamas naudoti esant +20 °C apie 45 min. Jei tepate voleliu, galite užpilti šiek tiek grunto ant vonios dugno, todėl nereikia specialaus padėklo. Vonios dažymas gali būti pradėtas praėjus nuo 12 iki 24 valandų po gruntavimo.

Dažymas: prieš tepdami dažais, atlikite grunto paviršiaus tarpinį šlifavimą ir išvalykite dulkes nuo vonios. Tada sumaišykite dažus ir dažų aktyvklį. Sumaišius, dažus galima naudoti +20 °C temperatūroje apie 45 min. Jei tepate voleliu, galite užpilti šiek tiek dažų ant vonios dugno, todėl nereikia specialaus padėklo.

Valymas

Po naudojimo išplaukite įrankius muilu ir vandeniui. Vėliau naudokite ksileno tirpiklį.

Techniniai duomenys

Charakteristikos	Vienetai	Vertė
Tirpiklis		vanduo
Sausas paviršius (1 dangos sluoksnis)	valandos	12–24
Tankis:	pagrindinis	1,40
	aktyvklis	1,10
	sumaišyta kartu	1,36
Atsparumas dilimui	(1 kg/CS 17 ratas)	Svorio sumažėjimas 70 mg per 1000 ciklų

Atsparumas smūgiams	J	3,75
Paviršiaus kietumas		2,3 kg nepalieka žymių
Atsparumas šveitimui	ciklai	>10 000
Tempiamasis stipris	kg/cm ³	60
Antibakterinis atsparumas		labai geras
Atsparumas pelėsiams		labai geras
Atsparumas temperatūrai	°C	+120

Nurodyti parametrai buvo matuojami esant +23 °C temperatūrai ir 50 % santykiniam oro drėgnumui, jei nenurodyta kitaip.

Spalva

Pagrindinė spalva yra balta. Norėdami suteikti atspalvį, į gruntą ir dažus įdėkite vandenyje tirprios tonavimo pastos.

Pakuotė

Kartoninė dėžutė.

Pristatyta kartu su:

Gruntas ir grunto aktyviklis	1 rinkinys
Dažai ir dažų aktyviklis	1 rinkinys
Maišymo mentelės	2 vnt.
Vienkartinės pirštinės	1 pora
Poroloniniai voleliai	2 vnt.
Dažų volelio rankena	1 vnt.
Švitrinis popierius	1 vnt.
Naudojimo instrukcija	1 vnt.

Laikymas

Galima laikyti 24 mėnesius uždarytoje originalioje pakuotėje, jei ji apsaugota nuo šalčio (temperatūra ne žemesnė kaip +3 °C).

Saugumo reikalavimai

Sudėtyje yra epoksidinių komponentų. Žr. gamintojo pateiktą informaciją. Kenksminga įkvėpus ir susilietus su oda. Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą. Smarkaus akių pažeidimo pavojus. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Venkite kontakto su oda ir akimis. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Patekus ant odos, nedelsiant gerai praplaukite vandeniu. Dėvėkite tinkamas pirštines ir akių / veido apsaugą.

Išsami saugos informacija pateikta saugos duomenų lape (SDL).